

ELASTEQ LÁTEX - ADITIVO ACRÍLICO

PARA MORTERO Y CONCRETO



Adhesivo a base de resina acrílica y plastificantes especiales de alto rendimiento, utilizado como promotor de adhesión, aumenta la plasticidad, resistencia mecánica e impermeabilidad de morteros y concretos.

APLICACIONES

ELASTEQ LÁTEX - ADITIVO ACRÍLICO se utiliza como promotor de adhesión, resistencia y plasticidad en las más variadas superficies, tales como:

- Morteros para contrapisos
- Plastificante para yeso
- Frisos internos y externos
- Como sellador para el sistema de pintura acrílica tradicional
- Revoque sobre icopor
- Morteros de nivelación, morteros de asentamiento de pisos y cerámicas

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Preparación de la superficie

La superficie debe ser resistente y encontrarse limpia, sin aceite, grasa ni agentes desmoldeantes. Debe regularizarse y humedecerse con agua, pero sin saturarla.

2. Preparación del producto

Mezcle el producto antes de usarlo. ELASTEQ LÁTEX - ADITIVO ACRÍLICO debe diluirse en volumen en la proporción de 1:2 (ELASTEQ LÁTEX - ADITIVO ACRÍLICO / Agua).

3. Aplicación del producto

Elasteq SAS

www.elasteq.com.co

Bodega 7-2 Man II Etapa II Zona Franca de la Candelaria - Km 9 Vía Mamonal, Cartagena - Colombia
Tel: +57 (317) 3592517 – Email: ventas@elasteq.com.co

El mortero se debe mezclar en la obra con la proporción específica y mezclarse con la solución de **ELASTEQ LÁTEX - ADITIVO ACRÍLICO** y agua en la proporción 1 parte de **ELASTEQ LÁTEX - ADITIVO ACRÍLICO** por 2 partes de agua.

Añadir la mezcla de solución de **ELASTEQ LÁTEX - ADITIVO ACRÍLICO** / Agua en la mezcla de cemento y arena hasta que se consiga la homogeneidad necesaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Densidad	1,02 g/cm ³
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
PH	7,5 a 8,2
Sólidos	28 %

CONSUMO

El consumo de **ELASTEQ LÁTEX - ADITIVO ACRÍLICO** es estimado y dependerá de la proporción y sus agregados y del tipo de aplicación.

Revoque convencional	200 a 300 g/m ²
Frisos	400 g/m ² /cm
Revoque para superficies de cemento	200 g/m ² .

EMPAQUE

Cuñete de 18 kg
Tambor de 200 kg

LIMITACIONES

No se puede aplicar a temperaturas superiores a 45° C.

ALMACENAMIENTO

Plazo de validez garantizado: 12 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena en el empaque original sin abrir y en un lugar seco con temperaturas entre 5°C y 25°C.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

Asegúrese de que haya suficiente ventilación mientras se utilice el producto. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.

Elasteq SAS

www.elasteq.com.co

Bodega 7-2 Man II Etapa II Zona Franca de la Candelaria - Km 9 Vía Mamonal, Cartagena - Colombia
Tel: +57 (317) 3592517 – Email: ventas@elasteq.com.co

Deseche los residuos del producto como residuos no peligrosos, según lo establecido en la legislación local. Los contenedores vacíos y limpios deben ser llevados a los puntos de recolección de empaques.

En la ficha de seguridad (FISQP) se encuentra información detallada sobre la seguridad.